

シリコン オーデフレッシュSi100Ⅲ

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆☆

特長

つや有り、7分つや有り、
5分つや有り、3分つや有り、
つや消し*から選べます。

*つや消しについては、可とう形改修塗材RE、
防水形複層塗材E/REの規格は適用できません。

① 高耐久性

高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせ
当社独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。

② 低汚染性

親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、
美しさを長持ちさせます。

③ 多彩な仕様

各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせ
ることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させる
ことができます。

④ 防藻・防かび機能

藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。

⑤ オール水性システム

下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。

■標準塗装仕様（塗り替え）

工 程	塗 料 名	塗り回数	使 用 量 (kg/m ² /回)	塗り重ね 乾燥時間(23°C)	希 釀 剂	希 釀 率 (%)	塗装方法
下 地 調 整	活膜を残し劣化塗膜は入念に除去する。ほこり、よごれを除去し、清掃する。						
下 塗 り	ニッペパーフェクトフィラー	1	0.20~0.45	4時間以上	水道水	3~8	ワールローラー
			0.50~0.90			1~5	砂骨ローラー
上 塗 り	オーデフレッシュ Si 100Ⅲ	2	0.14~0.17	3時間以上	水道水	2~5 5~10	タイルガン* ワールローラー はげ エアレススプレー

*ニッペパーフェクトフィラーをタイルガンで施工した場合ゆず肌になります。

*上記ニッペパーフェクトフィラーをローラー施工する際に、高温時や風が強い場合などの乾燥が速まるような条件下では、希釀率を上限値の範囲内で調整することをお推奨致します。
(作業性や仕上がりの向上をさらに図ることができます。)

*上記の各数值は、標準的な数值です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釀率および測定機器・測定方法により増減します。

*上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。

*活膜は、健全な状態であることを想定しています。

*塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。（縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります。）

*吹付け施工の場合は、飛散防止のため養生を行ってください。

*塗り重ね乾燥時間は、上塗りを塗付する時間となります。

*新設時は下塗りにニッペ水性カチオンシーラーをご使用ください。

《適用下塗り塗料》			《適用下地》(塗り替え改修用)		
外 壁 ・パーフェクトサーフ ・パーフェクトフィラー ・DANフィラーエポ* ・DANフィラーエポS* ・DANフィラーリフレックス ・水性カチオンシーラー			・アンダーフィラー弾性エクセル ・DANタイル中塗*		
			● モルタル面 ● コンクリート面 ● 窯業系サイディングボード ● A L Cパネル面		

*つや消しは不可

ペイントかわら版
読者募集!

登録無料
いますぐご登録を。



※QRコードが読み取れない場合は、こちらにアクセスしてください。
<http://paintkawaraban.jp/form/>

オーデフレッシュ Si100Ⅲ

塗料性状、荷姿

塗料名	色相	つや	容量	希釈剤	希釈率	使用量 (kg/m ² /回)	塗装方法
オーデフレッシュSi100Ⅲ	各色	つやり/7分つやり/5分つやり/3分つやり/つや消し	15kg	水道水	5~10%	0.14~0.17	はけ・ウールローラー・エアレススプレー

・上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

・上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。

乾燥時間

	5~10°C	23°C	30°C
指触乾燥	40分	15分	10分
塗り重ね乾燥	8時間以上	3時間以上	2時間以上

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

施工上の注意事項 (詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。)

- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
- 蓄熱やすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で旧塗膜が弾性リシン、弹性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れています。そのまま塗装する膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
- 塗装場所の気温が5°C未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
- 鉛部には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料を塗っておく必要があります。
- つや調整品では、はけ、ローラーでの塗装はむらが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
- つや調整品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通して塗装してください。
- 過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
- つや調整品は被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間などにより、実際のつやと若干違って見える場合がありますので、事前に試し塗りをして確認してください。
- つや調整品は、使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜かくはんしながらご使用ください。
- 防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
- 被塗物の構造、部位、塗装仕上げ形状、環境条件などの影響で、本来の低汚染機能が発現されない場合があります。
- 著しい汚染が発生しそうな個所には、状況に応じてニッペクリスタコートをオーバーコート剤として塗装することで汚染を軽減することができます。
- 塗装後、乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後拭き除いてください。
- 色相によっては降雨、結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
- 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
- スプレー nozzle の先端は、ときどき水洗いでください。作業能率の低下および塗りむらの原因になります。
- 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じことがありますか、時間とともににくくなります。
- 反応硬化タイプの塗料のため、使用後のはけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーシンナーで洗浄してください。
- 動物はけは、はけが固まったり連鎖になりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
- 旧塗膜に発生した藻・カビは、洗浄などで必ず除去し、清潔な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
- 既存塗膜のはく離個所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
- 風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー(新)、ニッペ・液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。
- 塗り替え時のシーラーは、ウルトラシーラーⅢまたは水性カチオンシーラーをご使用ください。溶剤系シーラーのご使用は、旧塗膜の種類によっては溶剤膨れを発生させることができます。
- シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
- タイル面の洗浄に使用的な薬剤が塗装面に付着すると、変色や早期劣化などを生じることができますので、この様な場合には薬剤が付着しない様に塗膜面の養生を行なってください。
- 素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製CH-2型で測定した場合)、または5%以下(ケット科学社製H1500シリーズ:コンクリートレンジで測定した場合)の条件で塗装してください。
- 表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイターンなどは除去し、目遣い、ジャンカ、コールドジョイントなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。

安全衛生上の注意事項

オーデフレッシュSi100Ⅲ ホワイト

横倒禁止

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 粉じん・煙・ガス／ミスト／蒸氣／スプレーを吸入しないでください。
- 取り扱い後は、手洗いおよび手洗い十分に行ってください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙しないでください。
- 必要な時は、環境への放出を避けてください。
- 気分が悪い時は、医師の診断・手当を受けてください。
- 口をすすぐでください。
- 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
- 吸入した場合:空氣の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- 施錠して保管してください。
- 直射日光や水濡れは厳禁です。
- 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。

- 容器は、つり上げないでください。やむを得ずつり上げるときは、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください。(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。)
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送でも50°C以上(スプレー缶の場合は40°C以上)の温度にはく露しないでください。
- 塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調整品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんしてご使用ください。
- 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷蔵庫で保存し、速やかに使い切ってください。
- 大気中の浮遊鉄分が多い地域では、この鉄分が塗膜表面に付着し、塗膜が赤褐色に変色したように見える場合があります。
- 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。

■詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

■本製品は日本国内での使用に限り、輸出される場合は事前にご相談ください。

危険



危険有効性
情報

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害／水生生物に有害

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿 支店 ☎06-6455-9608
東 北 支 店 ☎022-232-6712 中 国 支 店 ☎082-281-2180
関 東 支 店 ☎03-5479-3614 四 国 支 店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九 州 支 店 ☎092-751-9861
中 部 支 店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

●©Copyright 2020 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.

●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-Y020
TY200510T
2020年5月現在