

超速乾リンサンデラストHB 説明書

色相： 赤さび色・さび色・グレー系
規格： JIS K 5674 1種・鋼道路橋塗装用塗料標準
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

1. 塗料のタイプ

超速乾形鉛・クロムフリーさび止めペイント（厚膜タイプ）

2. 特長

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
厚膜に塗装できる。
速乾性である。

3. 用途

一般環境用防食塗装下塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容 量	20kg		
標 準 下 塗 リ	-		
標 準 上 塗 リ	SPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター		
塗 料 密 度 (23 ℃)	1.57 g/mL (赤さび色)	溶 剤 密 度 (23℃)	0.86 g/mL
有 効 期 限	12 ヶ月	加 熱 残 分	77 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 新設 ISO Sa 2 1/2、塗替え ISO St 3				
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	70 μm	標準使用量	310 g/m ²	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	35 μm	標準使用量	140 g/m ²	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5～40 ℃	湿 度	85 %以下	表面温度 50 ℃以下
使 用 シ ン ナ ー	塗料用シンナー・速乾プライマーシンナー(低温期に使用)				
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃)	5～10%	二次圧力	12～15 MPa
	はけ・ローラー	希釈率(20℃)	5～10%	チップサイズ	515・517相当
温度		5℃	10℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	指触	20分(30分)	10分(20分)	5分(10分)	5分(10分)
	完全硬化	14日(14日)	10日(10日)	7日(7日)	5日(5日)
塗 重 ね 間 隔	MIN		10時間(1日)	7時間(16時間)	4時間(8時間)
	MAX	同種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
		異種	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。				
		塗 料	塗 料 用 シ ン ナ ー		速乾プライマーシンナー
有 機 則 区 分		2種	3種		2種
危 険 物 分 類		4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。