

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 1804

# エポニックス#20下塗

1. 一般名 エポキシ樹脂下塗塗料 厚膜形
2. 規格 JIS K 5551 B種
3. 特徴
- 1) 耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。
  - 2) 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。
  - 3) エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。

## 4. 塗料性状

項目	内容					
容姿	2液性					
荷姿	20kgセット(主剤:17kg、硬化剤:3kg)					
色相	さび色、赤さび色、ねずみ色					
光沢	つや消し					
密度(23°C)	塗料	1.33				
	揮発分	0.87				
粘度(23°C)	71KU					
加熱残分	63%					
乾燥時間	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	指触	1.5時間	1.5時間	1時間	30分	20分
	半硬化	24時間	18時間	8時間	6時間	5時間
標準膜厚	100μm					
引火点	SDS参照					
発火点	SDS参照					
爆発限界(下限~上限)	SDS参照					

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

## 5. 塗装基準

項目	内容					
下地処理	ブラスト ISO-Sa2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (SSPC-SP10)					
調合法	主剤:85部、硬化剤:15部(重量比)					
可使時間	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	
	12時間	10時間	8時間	4時間	2時間	
使用シンナー	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型					
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り			エアレス塗装	
	希釈率	0~3%			0~3%	
	標準使用量	0.20 kg/m <sup>2</sup>			0.52 kg/m <sup>2</sup>	
	標準膜厚	50μm			100μm	
	ウェット管理膜厚	125μm			225μm	
エアレス塗装条件	1次圧 0.4MPa (4 kg/cm <sup>2</sup> ) 以上					
	2次圧 12MPa (120 kg/cm <sup>2</sup> ) 以上					
	チップNo.163-517~721					
塗装間隔	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	最小	48時間	36時間	24時間	15時間	8時間
	最大	14日	14日	7日	7日	5日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 6. 施工上の注意

- (1) 被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
- (2) 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違えると十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
- (3) 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
- (4) 余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
- (5) 希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。
- (6) 塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。

## 7. 関連法則

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

ホルムアルデヒド放散等級: F☆☆☆☆

## 8. 使用上の注意 [警告]

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。

2020.09

本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。